



PE BCO COMP/80

Codice: 125400

APPLICAZIONE

Questo prodotto è facilmente stampabile con i tradizionali sistemi usati nella produzione di etichette. Particolarmente adatto alla sovrastampa con stampanti computer ad impatto, macchina da scrivere, scrittura a mano e con stampanti a trasferimento termico e laser freddo.

MATERIALE FRONTALE

Film di polietilene bianco ad alta densità appositamente studiato per la stampa. Resistenza alla temperatura del film: stabile fino a 100°C.

Caratteristiche tecniche

Spessore	110 µm
Grammatura	90 gr/mq

ADESIVO

PE: Adesivo acrilico permanente modificato a base acqua, con alta adesione iniziale e finale. Bassa resistenza alla luce solare e bassa coesione.

Minima temperature di applicazione: +5°C
Temperatura d'esercizio: -40°C +150°C
Contatto con alimenti: idoneo al contatto indiretto, in conformità alla normativa FDA 175,105

Proprietà

Grammatura	22 +/- 2 gr/mq	FTM 12
Adesività al distacco a 180° 20min	> 10 N/inch	FTM 1 - INOX
Adesività al distacco a 180° 24 ore	> 13 N/inch	FTM 1 - INOX
Adesività iniziale	> 12 N/inch	FTM 9 - INOX
Shear	> 4 ore	FTM 8 - INOX

PROTEZIONE

Carta glassine, super calandrata ad alta densità da 78 gr/mq. Spessore costante, ottime proprietà meccaniche, adatta alla distribuzione automatica. Ottime qualità per la scansione ottica.

Caratteristiche tecniche

Spessore	68 µm	ISO 536
Grammatura	78 gr/mq	ISO 534
Resistenza alla lacerazione long.	58 N/cm	ISO 1924
Trasparenza	37 %	DIN 53147
Forza di distacco	6 +/- 3 gr/inch	FTM 3

Raccomandazioni: il prodotto mantiene le proprie caratteristiche per 2 anni se conservato tra 20-25°C e 40-50% di umidità relativa, nella confezione originale. Non esporre il materiale alla luce diretta del sole e alle fonti di calore.

Questa specifica non assolve gli utilizzatori dall'eseguire propri test. I valori indicati sono risultati di prove di laboratorio e in nessun caso devono essere presi a riferimento assoluto. Non devono quindi essere ritenuti garanzia o impegno. L'utilizzatore è il solo responsabile per tutte le decisioni circa l'utilizzo del materiale. Roll Cover non potrà essere ritenuta responsabile per eventuali danni diretti e/o indiretti derivanti da un uso non appropriato delle informazioni contenute nelle schede tecniche del prodotto.